

TAPIZADO "P"

100% CUERO SELECCIONADO DE PRIMERA CALIDAD (CUERO DE GRANO DE LA VACA)

GRUPO
8



P18



P11



P10



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAPIZADO "P"

Composición	Cuero seleccionado de primera calidad (cuero de grano de la vaca)	100%
Acabado	Cuero de primera calidad semi-anilina (curtido al cromo)	100%
Espesor	mm	0,8-1,1
Resistencia al Desgarro	DIN 53329	> 20 N
Resistencia a la Flexión	DIN 53351	Min. 100.000
Acabado Grip	IUF 470	min. 1,5N/10mm
pH del extracto acuoso	DIN 53312	> 3,5 N
Resistencia a la Luz	DIN 50004	5
Solidez al Rozamiento	DIN 53339 (húmedo/seco)	250 °C - 1000 °C
Limpieza	Limpie con detergente neutro y un paño húmedo.	
Inflamabilidad	BS 5852	

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas y referentes a medidas y acabados que estime convenientes. Se recomienda verificar cualquier material antes de tramitar un pedido.

