

UNI EN ISO 9001:2015 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 - CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 - CQ 26471

IMAGING PRO

100 g/m²

DESCRIPCION

Papel de superficie natural, fabricado con 100% de celulosa E.C.F. procedente de madera de bosques gestionados por responsables que aplican principios y medidas para garantizar una gestión forestal sostenible. FSC 100% C015523. Papel libre de ácido (Acid Free), con reserva alcalina, lo que garantiza una larga conservación conforme a la norma ISO 9706. Blancura elevada. Superficie lisa. Efecto brillante (glossy). Excelente rendimiento a doble cara. Ideal para impresión digital en color, impresión láser e inkjet, y fotocopias de prestigio en color y blanco y negro.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS DADOS TECNICOS

CARACTERÍSTICAS CARACTARÍSTICAS	METODOLOGIA METODOLOGIA	TARGET	MIN.	MAX.
Humedad absoluta Humidade absoluta (%)	UNI EN 20287		4,5	5,5
Gramaje Gramagem (g/m ²)	UNI EN ISO 536	100	97	103
Espesor Espessura (microns)	ISO 534		90	110
C.I.E. Blancura C.I.E. Brancura	UNI 11475	165	162	168
Opacidad Opacidade (%)	ISO 2471		90	
Rugosidad (Bendtsen) Rugosidade (Bendtsen) (ml/1')	ISO 8791/2		50	100