



La marca de la  
gestión forestal  
responsable



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (VALORES TÍPICOS)

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	NORMA	GRAMAJES NOMINALES												
			32	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	130	
Gramaje	g/m <sup>2</sup>	ISO-536	32	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	130	
Humedad	%	ISO-287	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
I. Tracción SM	kN.m/kg	ISO-1924	85	85	90	95	100	100	100	100	105	110	100	90	
I. Tracción ST	kN.m/kg	ISO-1924	35	35	40	40	45	45	45	45	45	40	35	35	
R. Estallido	kPa	ISO-2758	110	122	150	166	225	275	325	380	435	480	540	545	
I. Estallido	kPa.m <sup>2</sup> /g	ISO-2758	3.4	3.5	3.7	3.7	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.5	4.2	
Cobb-60 (Anv)	g/m <sup>2</sup>	ISO-535	25	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	28	
Color Cielab	L		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
10	a	T-524	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
(D 65)	b		19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	

Tolerancias: Gramaje medio: +/- 4% del valor nominal  
Humedad media: +/-2.0 del valor nominal

Control automático de gramaje, humedad y peso seco, por ordenador.

Las 5 primeras vueltas de la bobina sirven de embalaje, para protección de la bobina.

Valores en Laboratorio acondicionado a 23°C y 50% H.R.

El papel es apto para estar en contacto con todo tipo de alimentos, según la norma UNE-EN 15593.

### CATALUÑA

C/ Gregal, nº 2 (esquina Av. de l'Aeroport)  
Centro Carga Aeropuerto Barcelona  
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

Tels. 902 29 50 29 - 93 374 03 10 // Fax. 93 374 03 20  
ventas@paperlinx.com

### MADRID

Avda. de la Lealtad, 5.  
Polígono Industrial Los Olivos  
28906 GETAFE (Madrid)

Tel. 91 642 20 61 // Fax. 91 642 14 75  
pmadrid@paperlinx.com

### LEVANTE

La Cautiva, 23 Barrio del Cristo  
46930 QUART DE POBLET  
(Valencia)

Tel. 96 152 44 64 // Fax. 96 154 39 03  
pvalencia@paperlinx.com

### NORTE

Pol. Ind. Txako Pabellón 4  
48480 ARRIGORRIAGA  
(Vizcaya)

Tel. 94 671 16 62 // Fax. 94 671 20 11  
pvizcaya@paperlinx.com