

UNI EN ISO 9001:2015 - CQ 539  
UNI EN ISO 14001:2015 - CQ 7847  
UNI EN ISO 45001:2018 - CQ 26471

## IMAGING PRO

160 g/m<sup>2</sup>

## DESCRIPCION

Papel de superficie natural, fabricado con 100% de celulosa E.C.F. procedente de madera de bosques gestionados por responsables que aplican principios y medidas para garantizar una gestión forestal sostenible. FSC 100% C015523. Papel libre de ácido (Acid Free), con reserva alcalina, lo que garantiza una larga conservación conforme a la norma ISO 9706. Blancura elevada. Superficie lisa. Efecto brillante (glossy). Excelente rendimiento a doble cara. Ideal para impresión digital en color, impresión láser e inkjet, y fotocopias de prestigio en color y blanco y negro.

CARACTERÍSTICAS  
CARACTERÍSTICASDATOS  
TÉCNICOS  
DADOS  
TECNICOS

| CARACTERÍSTICAS<br>CARACTARÍSTICAS                              | METODOLOGIA<br>METODOLOGIA | TARGET | MIN. | MAX. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|------|
| <b>Humedad absoluta</b><br>Humidade absoluta<br>(%)             | <b>UNI EN 20287</b>        |        | 4,5  | 5,5  |
| <b>Gramaje</b><br>Gramagem<br>(g/m <sup>2</sup> )               | <b>UNI EN ISO 536</b>      | 160    | 155  | 165  |
| <b>Espesor</b><br>Espessura<br>(microns)                        | <b>ISO 534</b>             |        | 150  | 170  |
| <b>C.I.E. Blancura</b><br>C.I.E. Brancura                       | <b>UNI 11475</b>           | 165    | 162  | 168  |
| <b>Opacidad</b><br>Opacidade<br>(%)                             | <b>ISO 2471</b>            |        | 92   |      |
| <b>Rugosidad (Bendtsen)</b><br>Rugosidade (Bendtsen)<br>(ml/1') | <b>ISO 8791/2</b>          |        | 50   | 100  |