



tesa[®] 4963

Información Producto



Cinta de doble cara de film

Descripción del producto

tesa 4963 es una cinta adhesiva de doble cara con soporte de PVC y adhesivo de caucho.

tesa 4963 se caracteriza por:

- Alta resistencia a los plastificantes.
- Disponible en largometraje con pestaña para poder retirar el protector fácilmente.

Aplicaciones

- Cierre permanente en bolsas de papel y plástico.
- Para aplicar en materiales decorativos y de embalaje para que sean autoadhesivos.
- Empalme de papel, films plásticos y láminas de metal.
- Fijación de materiales de promoción.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 107 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | transparente |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|-----------|---|-------|
| • Elongación a la ruptura | 30 % | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | bueno |
| • Fuerza de tensión | 50 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bajo |
| • Resistencia a la humedad | muy bueno | • Resistencia al suavizante | medio |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 70 °C | • Tack | bueno |
| • Resistencia a productos químicos | bajo | | |



tesa® 4963

Información Producto

Adhesión a los valores

- | | | | |
|--|----------|---|----------|
| • Adhesión al ABS (inicial) | 5.4 N/cm | • Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 5.4 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 6.2 N/cm | • Adhesión a PP (inicial) | 4.3 N/cm |
| • Adhesión al Aluminio (inicial) | 4 N/cm | • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 6.6 N/cm |
| • Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 5.2 N/cm | • Adhesión a PS (inicial) | 5.3 N/cm |
| • Adhesión a PC (inicial) | 6.2 N/cm | • Adhesión sobre PS (después de 14 días) | 6.6 N/cm |
| • Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 6.6 N/cm | • Adhesión a PVC (inicial) | 5 N/cm |
| • Adhesión a PE (inicial) | 3.8 N/cm | • Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 5.9 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 4.5 N/cm | • Adhesión al Metal (inicial) | 5.9 N/cm |
| • Adhesión a PET (inicial) | 5.2 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 6.1 N/cm |

Información adicional

Esta cinta está disponible con pestaña para poder retirar fácilmente el protector.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04963>